



<b>Características da Fibra</b>	65 % PE reto / 35 % PP ondulado
<b>Forma da Fibra</b>	C-rib
<b>Altura da Fibra</b>	ca. 35 mm
<b># Pontadas</b>	ca. 19 /10 cm
<b>Processo de Fabrico</b>	Tufting
<b>Medida</b>	3/8"
<b># Tufos</b>	ca. 19950 / m <sup>2</sup>
<b>Peso da Fibra</b>	ca. 1105 gr / m <sup>2</sup>
<b>Peso Total</b>	ca. 2075 gr / m <sup>2</sup>
<b>Base Primária</b>	Polipropileno tecido, ca. 170 gr / m <sup>2</sup>
<b>Base Secundária</b>	Pré-coat, ca. 800 gr / m <sup>2</sup>
<b>Largura do Rolo</b>	200 cm /400 cm
<b>Comprimento do Rolo</b>	± 30 m
<b>Estabilização aos Raios-UV</b>	> 3.000 horas UV-A   6,000 horas XENON
<b>Comportamento da Cor</b>	Escala 7 (DIN 54004)
<b>Resistência ao Cloro</b>	4 – 5 (DIN 54019)
<b>Resistência à Água</b>	4 – 5 (DIN 54007)

