



Características da Fibra	65 % PE reto / 35 % PP ondulado
Forma da Fibra	Micro Nerve Technology (MiNT)
Altura da Fibra	ca. 48 mm
# Pontadas	ca. 24 /10 cm
Processo de Fabrico	Tufting
Medida	3/8"
# Tufos	ca. 25200 / m ²
Peso da Fibra	ca. 2739 gr / m ²
Peso Total	ca. 3709 gr / m ²
Base Primária	Polipropileno tecido, ca. 170 gr / m ²
Base Secundária	Pré-coat, ca. 800 gr / m ²
Largura do Rolo	200 cm /400 cm
Comprimento do Rolo	± 25 m
Estabilização aos Raios-UV	> 3.000 horas UV-A 6,000 horas XENON
Comportamento da Cor	Escala 7 (DIN 54004)
Resistência ao Cloro	4 – 5 (DIN 54019)
Resistência à Água	4 – 5 (DIN 54007)

